



## Aura Unigrund Kraft

Універсальна зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення

- ✓ Готова до застосування.
- ✓ Лугостійка.
- ✓ Для замішування цементних і вапняних будівельних сумішей.



Опис	
Властивості	<p>Універсальна зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення. Модифікувальна добавка для приготування цементних і вапняних будівельних сумішей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Готова до застосування.</li> <li>✓ Глибоко проникає і зміцнює слабку основу.</li> <li>✓ Зменшує водопоглинання.</li> <li>✓ Поліпшує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою.</li> <li>✓ Збільшує міцність поверхневого шару.</li> <li>✓ Зменшує і вирівнює вбираючу здатність поверхні.</li> <li>✓ Зменшує витрату наступного шару фарби.</li> <li>✓ Особливо ефективна як модифікувальна добавка для приготування цементних і вапняних будівельних сумішей,</li> <li>✓ Ефективна як ґрунтовка для підготовки основ під плитку, шпаклівку і штукатурку.</li> <li>✓ При додаванні до будівельних сумішей Aura Unigrund Kraft застосовувати замість води.</li> <li>✓ Без запаху.</li> <li>✓ Не перешкоджає природному диханню поверхонь.</li> <li>✓ Ґрунтовка є лугостійкою. Під лугостійкістю ґрунтовки розуміється, що при приготуванні цементних і цементно-вапняних будівельних розчинів Aura Unigrund Kraft може застосовуватися в чистому вигляді замість води замішування. При додаванні до будівельних розчинів ґрунтування здійснюється на всю товщину основи, а також покращується пластичність розчину під час нанесення. Також під лугостійкістю ґрунтовки розуміється, що її можна використовувати на свіжих цементних і цементно-вапняних поверхнях, які не ще вистоялися 28 діб, але які вже не є вологими.</li> <li>✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт.</li> </ul>
Призначення	<p>1. Ґрунтування і зміцнення пористих, чутливих до вологи основ і основ, що нерівномірно вбирають або порожать, перед облицюванням керамічною плиткою, приклеюванням шпалер, шпаклюванням, заливанням самовирівнювальних підлог, фарбуванням</p>

	латексними фарбами. Ґрунтовку можна використовувати на свіжих цементних і цементно-вапняних поверхнях, які не ще вистоялися 28 днів, але які вже не є вологими. 2. Застосування ґрунтовки для модифікування цементних і цементно-вапняних будівельних розчинів (сумішей) під час їх приготування (замішування).
Типи поверхонь для нанесення	Поверхні для ґрунтування: бетон, газобетон, штукатурка, цегла, гіпсокартон, ДСП тощо.
Стандарти якості	
<b>Технічні характеристики</b>	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру й інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю (грибком), попередньо обробити спеціальним фунгіцидним засобом Biotol (або Antiskimmel) відповідно до інструкції із його застосування.
Нанесення	Ґрунтовка готова до застосування. Перед застосуванням перемішати. 1. Для ґрунтування поверхні наносити в 1–2 шари пензлем або валиком за температури ґрунтовки, навколишнього повітря і основи від +10°C до +30°C. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів «мокрим по мокрому». 2. При додаванні до будівельних розчинів Aura Unigrund Kraft застосовується в чистому вигляді замість води замішування.
Колір	Молочно-біла. Після висихання – безбарвна, прозора.
Витрата	Для ґрунтування: 8–10 м <sup>2</sup> /л на один шар. Витрата ґрунтовки під час ґрунтування залежить від типу поверхні.
Час висихання	Для ґрунтованої поверхні: 2 години за температури 20°C і відносної вологості повітря 65%. Зі зміною умов змінюється час висихання.
Робочі інструменти	Для ґрунтування: пензель, валик.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла суміш очищається механічно.
Скла	Дисперсія співполімерів, вода, функціональні добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/8): 30 г/л (г/л). Ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.
<b>Додаткова інформація</b>	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Березти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному для дітей місці. В разі потраплення в очі й на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Ґрунтовка нетоксична, пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки підлягають утилізації як побутове сміття. Полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	5 л (5 кг) - 10 л (10 кг).
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 05.12.2023.	