



Aquastop Facade

Фасадна ґрунтовка

- ✓ Зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення
- ✓ Гідрофобизувальний ефект
- ✓ Висока паропроникність
- ✓ Концентрат 1:10



Опис	
Властивості	<p>Зміцнювальна водно-дисперсійна ґрунтовка-концентрат із гідрофобним ефектом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глибоко проникає, зміцнює основу. ✓ Завдяки вмісту силікону покращує гідрофобні (водовідштовхувальні) властивості поверхні. ✓ Вирівнює вбираючу здатність основи. ✓ Зменшує витрату фінішних матеріалів і покращує зчеплення з основою. ✓ Має високу паропроникність. ✓ Рекомендується для ґрунтування фасадів. ✓ Застосовувати тільки розведеною. ✓ Не є фінішним покриттям.
Призначення	ґрунтування мінеральних пористих основ та основ, які нерівномірно вбирають, перед фарбуванням латексними фарбами, силіконо- та силіоксаномодифікованими фарбами, шпаклюванням. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Типи поверхонь для ґрунтування	Бетон, газобетон, штукатурка, шпаклівка, вапняк тощо.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, які відшаровуються, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвільлю (грибком), необхідно попередньо обробити спеціальним фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol spray) у відповідності з інструкцією щодо його застосування.
Нанесення	Перемішати. Розбавити ґрунтовку-концентрат чистою прохолодною водою в співвідношенні

	1:3–1:10 (ступінь розведення залежить від типу і якості поверхні). Перемішати готову ґрунтовку. Нерозбавлену ґрунтовку-концентрат використовувати не рекомендується. Розведену ґрунтовку AQUASTOP FACADE наносити в 1–2 шари пензлем, валиком за температури навколишнього повітря та основи від +10°C до +30°C. На пористу поверхню наносити не менше 2 разів методом «мокрим по мокрому».			
Колір	У рідкому вигляді: молочно-біла напівпрозора рідина. Після розведення, нанесення на поверхню та висихання: безбарвна, прозора.			
Розбавлення	Розбавити ґрунтовку-концентрат чистою прохолодною водою в співвідношенні від 1:3 до 1:10. Ступінь розведення залежить від типу і якості поверхні. Для розведення керуватися правилом: чим менш міцна та (або) більш пориста поверхня (наприклад газобетон), тим менше води потрібно використовувати для розведення ґрунтовки-концентрату. І навпаки, якщо поверхня міцна і (або) погано вбирає (наприклад щільний бетон), то для розведення ґрунтовки-концентрату необхідно використовувати води більше, але не більше ніж у співвідношенні 1:10.			
Витрата	16–110 м ² /л ґрунтовки-концентрату на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні. Витрата розбавленої ґрунтовки (готової до застосування) залежно від вибрання поверхні:			
Таблиця розбавлення, витрати, типів поверхонь.	Вибрання поверхні	сильне	середнє	слабке
	Матеріали	гіпс, газобетон, пінобетон, ракушняк	штукатурка, бетон, шпаклівка, цегла, ГКЛ, ДВП, ДСП	камінь, щільний бетон
	Розбавлення, ґрунтовка-концентрат /вода	1:3	1:6	1:10
	3 л концентрату — готової ґрунтовки	4 л	7 л	11 л
	Витрати розбавленої ґрунтовки	3–4 м ² /л	6–8 м ² /л	9–10 м ² /л
	Витрати ґрунтовки-концентрату	до 16 м ² /л	до 56 м ² /л	до 110 м ² /л
Час висихання	8 годин за температури +20±2°C і відносної вологості повітря 65+5%. У разі зниження температури й підвищення вологості повітря час висихання відповідно збільшується. Для подальшої обробки поверхні необхідно дочекатися повного висихання обробленої поверхні.			
Робочі інструменти	Пензель, валик.			
Очищення інструментів	Відразу після робіт інструменти та обладнання промити теплою водою з милом.			
Склад	Дисперсія співполімерів, силікон, вода. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/8): 30 г/л (г/л). Розведена 1:3 ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.			
Інформація				
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.			
Гарантійний термін зберігання	2 роки.			
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +30°C. Березти від морозу та прямих сонячних променів.			
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці, використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Тримати в недоступному для дітей місці. У випадку попадання в очі промити великою кількістю води.			
Утилізація	Залишки ґрунтовки, що висохла, підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.			
Об'єм	1 л — 3 л			
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>				

