



new



Опис

Властивості	<p>Глянсовий паркетний поліуретановий водорозріджуваний лак.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Підкреслює структуру деревини. ✓ Відмінно захищає поверхню від пошкоджень, забруднень (побутових забруднювачів) і проникнення вологи. ✓ Витримує інтенсивні механічні навантаження настирання. ✓ Стійкий до більшості побутових хімікатів. ✓ Утворює міцну й еластичну прозору безбарвну плівку. ✓ Не змінює колір деревини. ✓ Не жовтіє. ✓ Не має неприємного запаху. ✓ Добре розтікається по поверхні, швидко висихає. ✓ Має гарну адгезію до різних типів деревини. ✓ Вміст ЛОС (лекти органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС. ✓ Витримує багаторазове вологе прибирання з використанням нейтральних, неабразивних мийних засобів. ✓ Не використовувати для очищення жорсткі щітки і губки, а також органічні розчинники. ✓ Установлюючи меблі, для ніжок використовувати спеціальні підкладки. <p>Максимально допустимий вміст ЛОС для продукту (підгрупа e) 130 g/L (2010). Макс. вміст ЛОС у продукті < 100 g/L.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Твердість: 100 (метод Кеніга, 7 суток, ДСТУ ISO 1522:2015). • Стійкість достирання: < 15 mg (Taber Abraser/ cs-10/ 1000 цикл/ 1000 грам). • Стійкість до мокрогостирання:
-------------	---

	1 клас (ДСТУ EN 13300:2012).
Призначення	Декоративно-захисний поліуретановий напівматовий водорозріджуваний лак для паркету. Для нових або раніше пофарбованих поверхонь. Для внутрішніх робіт у житлових приміщеннях і приміщеннях громадського користування з нормальню і підвищеною вологістю. Для «плаваючих» підлог та підлог із підігрівом. Лак не призначений для лазні (сауни).
Типи поверхонь для нанесення	Для дерев'яного паркету: міцно склесного мозаїчного, штучного, торцевого, листового (пластинчастого). Для дерев'яної підлоги, дерев'яних сходових сходинок та перил. Лак можна використовувати для всіх дерев'яних елементів інтер'єру (стільниці, меблі, вікна, двері тощо), а також дерев'яних матеріалів (ДВП, ДСП, МДФ, OSB, корок тощо).
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня: суха, міцна, чиста, знежирена, без пилу. Вологість деревини менше 12%.</p> <p>Нова поверхня (або раніше лакована поверхня з видаленням лакового покриття): Для максимальної адгезії та міцності лакової плівки обробляти нову деревину або деревину, повністю очищено від старих покріттів (лаку, фарби, воску, олії, політури, силікону, засобів догляду за паркетом тощо.). Шар деревини, просочений олією, повністю видалити (циклувати) на глибину проникнення олії. Оброблювані поверхні тропічних сортів деревини, твердої деревини (дуб, бук) і смолистої липкої деревини знежирити. Шорстку деревину злегка зволожити водою і після висихання видалити ворс, що піднявся, шліфуванням. Перше шліфування деревини виконувати грубим наждачковим папером. Під час шліфування поверхню максимально вирівняти. Фінішне шліфування перед ґрунтuvанням (або перед нанесенням тонувального матеріалу) виконувати дрібним наждачковим папером (240), видалити пил. Підготовлену поверхню загрунтувати одним шаром ґрунтuvального матеріалу. Для ґрунтuvання використовувати лак PARKETT ELIT, розбавлений водою на 10-15% з витратою 10-15 м²/л. Для ґрунтuvання можна використовувати порозаповнювач (акриловий або нітроцелюлозний) для деревини. Інструмент для ґрунтuvання: лаковий валик (чи пензель). Після ґрунтuvання (через 4 години) висохлу поверхню шліфують дрібним наждачковим папером (240), видаливши ворс, що піднявся. Пил видалити. Перед нанесенням лаку перевірити на невеликій ділянці сумісність із поверхнею оброблюваної деревини. У деяких екзотичних і твердих порід деревини може різко змінитися колір. Пил у всіх випадках видалити з оброблюваної поверхні та з навколоїшніх елементів пилососом, а потім чистою зволоженою ганчіркою без ворсу.</p> <p>Раніше лакована поверхня (без видалення лакового покриття): Очистити поверхню від старого лаку, що відшаровується. Акуратно, не прикладаючи великих зусиль, відшліфувати всю поверхню дрібним наждачковим папером (240). Пил видалити. Раніше лаковані поверхні не ґрунтuvати. Перевірити сумісність лаку зі старим лаковим покріттям, зробивши пробний лакування на невеликій ділянці.</p>
Нанесення	Лак перемішати перед застосуванням і перемішувати під час застосування. Наносити за умов відносної вологості повітря 40-70%, температурі повітря, основи й лаку від +15°C до +25°C лаковим валиком або лаковим шпателем. На невеликих ділянках можливе застосування пензля. Нанесення валиком (пензлем): 2-3 шари. Нанесення шпателем: 4-5 шарів. Лак наносити у напрямку падіння світла в приміщенні або уздовж волокон дерева від краю до краю поверхні. Перед нанесенням останнього шару лаку поверхню відшліфувати наждачковим папером (240), видаливши пил. Увага! Не наносити лак товстими шарами з перевитратою матеріалу. Нанесення лаку за умов прямого сонячного світла, протягом, запиленості приміщення, підвищеної (або знижененої) температури та вологості може привести до дефектів покріття.
Догляд за лакованою поверхнею	Очищення лакованої поверхні рекомендується здійснювати губкою або м'якою тканиною з використанням теплого розчину миючого засобу. З свіжопофарбованої поверхні слід поводитися обережно, тому що при нормальніх умовах покріття досягає своєї остаточної твердості тільки через 14 днів. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою воловою тканиною, уникаючи натирання.
Колір	Молочно-бежевий. Після висихання - безбарвний.
Тонування	Лак не тонується. Якщо необхідно тонування оброблюваної деревини, тонувальний матеріал необхідно нанести на підготовлену відшліфовану поверхню до її ґрунтuvання. Після висихання тонувального матеріалу, поверхню акуратно, не прикладаючи великих зусиль, відшліфувати дрібним наждачковим папером (240), видаливши ворс, що піднявся, але, не пошкодивши основний кольоровий шар матеріалу. Пил видалити.
Витрата	Валик, пензель (на один шар): 10-15 м ² /л. Шпатель (на один шар): перший шар до 25 м ² /л, наступні шари до 50 м ² /л. Для досягнення максимальної міцності плівки лаку загальна витрата ґрунтuvального матеріалу і лаку має бути 3-5 м ² /л.
Час висихання	Висихання за температури +20°C і відносної вологості повітря 65% у разі рекомендованої витрати. Від пилу: 30 хвилин. Наступний шар можна наносити: якщо наносити шпателем - через 2 години, якщо наносити валиком - через 4 години. Шліфування поверхні виконувати

	через 6 годин після нанесення лаку. Легке навантаження (ходіння в м'якому взутті) - через 24 години. Повне навантаження (меблі, килими тощо), вологе прибирання – через 14 днів.
Робочі інструменти	Лаковий валик, лаковий шпатель, пензель.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Висохлий лак очищається механічно.
Склад	Поліуретанова дисперсія, вода, добавки.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати при зберіганні.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати, що вказана на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкоджений оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Засоби безпеки	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні на шкіру або в очі промити водою. Лак пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки висохлого лаку підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	0,75 л (0,77 кг); 3 л (3,09 кг); 5 л (5,15кг)